

## GAMINIO DUOMENŲ LAPAS



### PAROC XMV 020bas

**Oro ir garų izoliacija**

Polietileno plėvelė, naudojama kaip orą ir vandens garus izoliuojantis sluoksnis

Naudojama apšiltintų stogų, sienų ir grindų oro ir garų izoliacijai

**Pakavimas**

Atspari senėjimui ir šarmams; CE pagal EN 13984:2004 13

Kiekvienas rulonas supakuotas į atskirą plastikinę pakuotę

MATMENYS	
Storis	0,20 mm
Patogesniai naudojimui sulankstyta ir suvyniota į 1,5m pločio rulonus	

## Savybės

SAVYBĖ	VERTĖ	PAGAL
<b>DEGUMAS</b>		
Degumas	Degus	EN ISO 1182
<b>KITOS SAVYBĖS</b>		
Vandens garų laidumo koeficientas, Sd	> 40 m	
Atsparumas plyšimui	> 60 N	
Atsparumas tempimui	>20 N/mm <sup>2</sup>	
Pailgėjimas tempimo metu	> 500 %	

UAB PAROC, Savanorių pr. 124 03153 Vilnius, Telefonas +370 5 274 00 21, [www.paroc.lt](http://www.paroc.lt)

Šiame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminėtų gaminių techninius duomenis bei savybes. Ši informacija galioja nuo šio dokumento paselbimo iki to momento, kai yra išleidžiama naujesnė spausdintinė ar skaitmeninė versija. Naujausią leidinio versiją visuomet rasite „Paroc“ interneto svetainėje. Šioje informacinėje medžiagoje nurodomos mūsų patvirtintos gaminių naudojimo sritys bei techninės šių gaminių savybės. Tačiau šio leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinės garantijos, nes mes negalime priimti atsakomybės dėl trečiosios šalies kitų medžiagų naudojimo ir darbų atlikimo. Jei gaminyje naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtį, mes negalime garantuoti jo tinkamumo ir efektyvumo. Nuolat tobulinant mūsų gaminius, mes pasilieiname teisę keisti bei pildyti leidinio informaciją. PAROC yra kompanijos Paroc Group registruotas prekės ženklas. Šis produkto duomenų lapas galioja šiose šalyse: Lietuvoje.