

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS



PAROC XST 013

Sandaravimo juosta

Vienpusė lipni sandaravimo juosta vandens garų ir oro barjero sandarumo užtikrinimui. Pagaminta iš armuotos PE plėvelės ir padengta modifikuotų akrilinių klijų sluoksniu, užtikrinančiu patikimą sukibimą.

Naudojama patikimam įrengimui suklijuojant garo izoliacinę plėvelę.

MATMENYS	
Plotis	50 mm
Ilgis	25 m

Savybės

SAVYBĖ	VERTĖ	PAGAL
DEGUMAS		
Degumas	Degus	EN ISO 1182
KITOS SAVYBĖS		
Ekspluatacinė temperatūra	-40 °C iki + 80 °C	
Naudojimo temperatūra	Optimalu > +5 °C	
Tempimo stipris	≥ 50 N / 25 mm	
Sukibimo stipris	≥ 40 N / 25 mm	

UAB PAROC, Savanorių pr. 124 03153 Vilnius, Telefonas +370 5 274 00 21, www.paroc.lt

Šiame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminėtų gaminių techninius duomenis bei savybes. Ši informacija galioja nuo šio dokumento paselbimo iki to momento, kai yra išleidiama naujesnė spausdintinė ar skaitmeninė versija. Naujausią leidinio versiją visuomet rasite „Paroc“ interneto svetainėje. Šioje informacinėje medžiagoje nurodomos mūsų patvirtintos gaminių naudojimo sritys bei techninės šių gaminių savybės. Tačiau šio leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinės garantijos, nes mes negalime priimti atsakomybės dėl trečiosios šalies kitų medžiagų naudojimo ir darbų atlikimo. Jei gaminyje naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtį, mes negalime garantuoti jo tinkamumo ir efektyvumo. Nuolat tobulinant mūsų gaminius, mes pasiliegame teisę keisti bei pildyti leidinio informaciją. PAROC yra kompanijos Paroc Group registruotas prekės ženklas. Šis produkto duomenų lapas galioja šiose šalyse: Lietuvoje.